

STRASSENMARKIERFARBE WEISS EC 130 AROMATENFREI (Ö-NORM B 2440)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lösungsmittelarme, aromatenfreie, Einkomponenten-Kaltspritz-Straßenmarkierfarbe mit besonders guter Abriebfestigkeit.

ANWENDUNG

Zur Markierung von Parkplätzen, Straßen, Gehwegen und Industrieböden aus Beton und Asphalt.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis:	Acrylat
Dichte:	ca. 1,55 g/cm ³ bei 20°C je nach Farbton
Farbton:	weiß
Lieferviskosität:	ca. 60 sec. DIN Becher 6 mm bei 20°C
Festkörpergehalt:	75 – 79 Gew. %

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:	Die zu beschichtende Oberfläche muss sauber und trocken sein. Maximale Feuchtigkeit nach Mauerskala: Beton 18 %, Schwarzdecke 10 %
Verarbeitungsbedingung:	Nicht unter +5°C Objekt- und Umgebungstemperatur und/oder bei hoher Luftfeuchtigkeit (> 80 %) verarbeiten
Auftragsart:	Rollen, Streichen oder Spritzen mit üblichen Markiermaschinen
Auftragsmenge:	Für die jeweilige Markierstoffklasse gemäß ON – Regel 22440: MSK A: 400µm Nassschichtdicke entspricht ca. 0,23 mm Trockenschichtdicke MSK B: 600µm Nassschichtdicke entspricht ca. 0,34 mm Trockenschichtdicke
Verbrauch:	Verbrauch bei 400µm Nassfilmdicke ohne Spritzverlust: ca. 0,62 kg/m ² Verbrauch bei 600µm Nassfilmdicke ohne Spritzverlust: ca. 0,93 kg/m ²
Nachstreumittel:	MSK A: 400 – 500 g/m ² Reflexglasperlen 100-600 T14 GG20 MSK B: 400 – 500 g/m ² Reflexglasperlen 200-800 T14 GG20
Verdünnung:	Zum Spritzen: HENEVISK Verdünnung f. MARKIERFARBE Mipa UN-Verdünnung Zum Streichen und Rollen: HENEVISK Verdünnung 670 Mipa 2K-Verdünnung je max. 10 %
Trocknung:	Nach 10 – 25 Minuten (bei 10 – 30°C und höchstens 80 % relativer Luftfeuchte) überfahrbar.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	HENEVISK Verdünnung f. MARKIERFARBE Mipa UN – Verdünnung

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

LAGERFÄHIGKEIT

Farbe:	4 Jahre im verschlossenen Originalgebinde bei Lagertemperaturen zwischen +15 und 25°C
--------	---

WICHTIGE HINWEISE

- Die Angaben beziehen sich auf Raumtemperatur (20°C / 65 % RF). Starke Abweichungen von dieser verursachen geänderte Eigenschaften des Beschichtungsstoffes und können zu Fehllackierungen führen.

03.24/DB

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorhergehenden Angaben Ihre Gültigkeit. Unsere schriftlichen Empfehlungen, technischen Merkblätter, Gebrauchsanweisungen etc. sind nach den heutigen Erkenntnissen, nach bestem Wissen und aufgrund eigener Versuche, Forschungsergebnisse und Praxiserfahrungen erstellt. Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Dies betrifft auch Schutzrechte Dritter. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte durch Ihre technisch versierten Fachkräfte liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, da unsere Produkte dabei Faktoren unterliegen, die außerhalb unserer Beeinflussung stehen und die wir aufgrund ihrer Komplexität nicht beurteilen können. Dies erfordert auch eine Prüfung unserer Produkte auf deren Eignung in dem von Ihnen beabsichtigten Einsatzbereich. Hinweise bezüglich Einstufung, Toxizität und Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt. Unsere Produkte sind fachgerecht, dicht verschlossen aufzubewahren und von Kindern fernzuhalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Henelit Lackfabrik GmbH | 9500 Villach, Austria | Seebacher Allee 42 | Tel.: +43 4242/41026-0 | Fax: DW-26 | office@henelit.at