

MP ColourCheck Spray

Artikelnummer 21245 0000

Produktinformation

mipa
Professional Coating Systems

Seite 1 / 2

Verwendungszweck

MP ColourCheck Spray dient als temporärer Klarlackersatz, der nach kurzer Zeit rückstandslos und ohne die Beschichtung anzulösen wieder verdunstet. MP ColourCheck ist für folgende Einsatzbereiche geeignet:

1. Kontroll-Klarlack bei Verarbeitung von 2-Schicht-Basislacken: Nach Trocknung der Basislacksschicht (Lack muss matt aufgetrocknet sein) wird MP ColourCheck Spray vor dem eigentlichen Klarlackauftrag appliziert, um den Hochglanz-Effekt des Klarlackes zu simulieren. Somit ist ein weitaus genauerer Vergleich zu Farbtonkarten oder Vorlagemustern möglich.
2. Kontroll-Klarlack bei Schleifarbeiten: Matte Schleifbereiche auf Altlackierungen, Füllern, Spachtelflächen etc. können mittels MP ColourCheck Spray kurzzeitig in hochglänzende Bereiche umgewandelt werden. Somit sind Kratzer, Unebenheiten und Welligkeit in der Oberfläche besser festzustellen.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Anwendbar auf allen Basislacksystemen, Altlackierungen, Füllern, Spachtelflächen etc.

Vorbereitung / Reinigung

-

Besondere Eigenschaften

Löst Basislacke nicht an
Trocknet rückstandslos auf
Einfache Handhabung
Geruchlos

Farbton / Glanzgrad

farblos



Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Produktvideo

Scannen Sie den QR-Code, um das Produktvideo zu sehen.




Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
1 - 2 dünne Spritzgänge, bis ein geschlossener Film vorliegt

Version: d 1221

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com




Ablüftzeit

-



Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen.



Trockenzeiten bei 20 °C

Verdunstet rückstandslos nach ca. 10 - 15 min, bei Bedarf kann mittels Druckluft trocken geblasen werden

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 3 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 700 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitungshinweise

Zu prüfende Fläche dünn und gleichmäßig mit MP ColourCheck Spray besprühen bis ein geschlossener, glänzender Film vorliegt.

Unmittelbar danach visuell prüfen:

1. Bei Verarbeitung auf 2-Schicht-Basislacken Vergleich zu Farbtonkarten oder Vorlagemustern.
2. Bei geschliffenen oder noch zu schleifenden Flächen, wo noch Unebenheiten, Fehlstellen, Schleifriefen etc. erkennbar sind.