

# Mipa Acryl-Lackspray

Artikelnummer 21400 + Farbtonnummer

## Produktinformation

Seite 1 / 2



### Verwendungszweck

Mipa Acryl-Lackspray ist ein hochwertiger Acryl-Lack in Land- und Baumaschinenfarbtönen. Gewährleistet farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in Land- und Baumaschinenfarbtönen. Speziell geeignet für die Reparaturlackierung von Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen etc.

### Verarbeitungshinweise



#### Untergrund

Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete Mipa 1K- und 2K-Füllermaterialien.

#### Vorbehandlung / Reinigung

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.  
Ausführliche Informationen sind unter dem Punkt „Untergrundvorbehandlung“ zu finden.

#### Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend  
Kratz-, stoß- und schlagfest  
Lichtecht und vergilbungsfrei  
Hohe Oberflächenhärte  
Hervorragende Deckkraft  
Hoher Glanz

### Farbton / Glanzgrad

diverse Land- und Baumaschinenfarbtöne (siehe Produktkatalog MIPA Aerosole) / glänzend




#### Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



#### Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm



#### Abluftzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen




#### Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Version: d 1221

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



## Trockenzeiten bei 20 °C

Staubtrocken nach ca.	10 min
Griffest nach ca.	1 - 2 h
Montagefest nach ca.	12 h

## Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

## Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

## VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 840 g/l

## Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

## Untergrundvorbehandlung:

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

## Intakte, tragfähige Altlackierungen, Werkslackierungen:

1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach schleifen mit P 400 - 500.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

## KTL-Beschichtungen / Werksgrundierungen:

1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach schleifen mit MP Softpad Superfine oder P 400 - 500.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.