

# Mipa Isoliergrund-Spray

Artikelnummer 68231 0000

Produktinformation

**mipa**

Professional Coating Systems

Seite 1 / 2

## Verwendungszweck

Mipa Isoliergrund-Spray ist eine sehr gut haftende, schnell trocknende Spezialgrundierung für die Isolierung von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie andere Verunreinigungen wie z.B. durch Textmarker, Kugelschreiber oder Tinte. Mipa Isoliergrund-Spray verhindert ein Durchschlagen von Flecken und Verunreinigungen in die anschließende Decklackierung.

## Verarbeitungshinweise



### Untergrund

Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe (Putz, Stein, Beton). Rigipsplatten, ausgehärtete Lacke und Dispersionsfarben.

Nicht auf mit Kunstharzlacken beschichtete Untergründe applizieren!

### Vorbehandlung / Reinigung

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.

### Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend  
Überarbeitbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken,  
Lösemittelhaltige und wasserbasierende Lacke und Dispersionsfarben.  
Geignet für die Isolierung von Polystyrol Untergründe.

## Farbton / Glanzgrad

weiß / matt




### Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



### Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 25 - 30 cm  
Je nach Ausmaß der Verunreinigung und Beschaffenheit 2 - 3 Spritzgänge,  
Trockenschichtdicke 40 - 60 µm



### Abluftzeit

5 min zwischen den Spritzgängen




### Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Version: d 0223

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



## Trockenzeiten bei 20 °C

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Staubtrocken nach ca.   | 5 min  |
| Griffest nach ca.       | 10 min |
| Montagefest nach ca.    | 15 min |
| Überstreichbar nach ca. | 15 min |

## Verarbeitungsbedingungen

Ab +15 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

## Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

## Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt

## Untergrundvorbereitung:

Lose anhaftende Verunreinigungen entfernen.

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.