

Mipa Kontroll-Spray

Artikelnummer 21210 0000

Produktinformation

mipa

Professional Coating Systems

Seite 1 / 2

Verwendungszweck

Mipa Kontroll-Spray schwarz ist ein Kontrolllack zum Erkennen von Unebenheiten während der Schleifarbeiten auf Spachtel- und Füllerflächen. Macht Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar, da beim Planschleifen noch vorhandene Vertiefungen aufgrund von Narbigkeit bzw. Fehlstellen schwarz gefärbt erscheinen. Erst wenn die komplette Schleiffläche keine derartigen Markierungen mehr aufweist, liegt eine absolut plane Spachtel- bzw. Fülleroberfläche vor.

Verarbeitungshinweise



Untergrund

Spachtelflächen und gefüllte Oberflächen

Vorbehandlung / Reinigung

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Gründliches Aus- und Abblasen der Spachtel- und Füllerflächen

Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend

Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf Spachtel- und Füllerflächen

Sehr gut schleifbar

Farbton / Glanzgrad

schwarz / matt



Vorbereitung


Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!



Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm

1 dünner, gleichmäßiger Spritzgang, nicht deckend applizieren!



Ablüftzeit

-




Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Version: d 1221

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



Trockenzeiten bei 20 °C

Schleifbar nach ca. 5 - 10 min

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 720 g/l

Sicherheitsratschläge

siehe Sicherheitsdatenblatt