

Patina

Technische Information

- Charakteristik:** **Patina** ist eine Lösung von Farbstoffen in organischen Lösemitteln und einem speziellen Bindemittel. Die verwendeten Farbstoffe besitzen eine gute Lichtechtheit. Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** Zum Patinieren von Oberflächen im Möbel- und Innenausbau, z.B. Stilmöbel, naturbelassene bzw. gebeizte Holzflächen und Profile, die mit **1K-** oder **2K-Lacken** grundiert und geschliffen sind. Wird **Patina** auf nicht grundierten Hölzern aufgebaut, kann es durch das unterschiedliche Saugverhalten des Holzes ein ungleichmäßiges, fleckiges Bild ergeben. Soll das Holz gebeizt werden, so richtet sich die Auswahl der Beize nach dem zur Verwendung kommenden Holz. Der Beizton wird auf den gewünschten hellsten Farbton abgestimmt.
- Untergründe:** Grundierte oder lackierte, geschliffene und saubere Flächen. Der Untergrund muss tragfähig sein. Einwandfrei trockene und saubere Flächen.
- Verarbeitung:** **Patina** wird im Spritzverfahren aufgebracht. Besonders eignen sich hierfür spezielle Patinierpistolen. Es kann aber auch mit einer normalen Fließbecherpistole gearbeitet werden. Wichtig ist dabei allerdings, dass mit einer kleinen Düse (0,8-1,4 mm), Spritzdruck je nach Gerätehersteller 2,0-3,5 bar und geringer Materialzufuhr gearbeitet wird.
- Verdünnung:** **Patina** wird gebrauchsfertig geliefert. Bei Bedarf kann **Verdünnung Nr. 2** zugegeben werden.
- Ergiebigkeit:** Ca. 10 qm/l in Abhängigkeit vom gewünschten Effekt.
- Trockenzeit:** Ca. 15-25 min 20°C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Nach der Trocknung erfolgt kein Zwischenschliff.
- Überzug:** Alle **1K-** oder **2K-Lacke** aus unserem Lieferprogramm. Je nach verwendetem Beizton und Holzart empfehlen wir, um Farbveränderungen durch Lichteinwirkung zu verzögern, Lacke mit Lichtschutz zu verwenden. Der Einsatz des Überzugmaterials richtet sich nach dem vorgesehenen Verwendungszweck und der Beanspruchung der Oberfläche.
- Gerätereinigung:** **Waschlöser Nr. 52** oder **PUG (Pinsel- u. Gerätereiniger)**
- Lagerfähigkeit:** Im original verschlossenen Gebinde ist **Patina** mindestens 1 Jahr lagerfähig.
- Besondere Hinweise:** **Patina** kann zum Einfärben von Lacken verwendet werden. Die Zugabemenge sollte nicht mehr als 10% sein. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Vor der eigentlichen Oberflächenbeschichtung ist unbedingt eine Probelackierung durchzuführen.
Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchs verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen. Bewahren Sie in jedem Fall das Beizmuster auf. Bei größeren Arbeiten ist darauf zu achten, dass die **Patina** aus einer Charge stammt. Reicht die Menge nicht aus, so müssen die einzelnen Chargen vor der Verarbeitung gemischt werden.

Bitte wenden!

Patina

Technische Information

Bitte beachten:

Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 11/23